

FABRIKA IZOLACIONIH MATERIJALA d.o.o.

Put Narodnih Heroja 12., 24420 KANJIŽA, SRB

Tel. +381 24 874-700 Fax +381 24 875-165

www.fim.co.rs e-mail: office@fim.co.rs



Műszaki adatlap

POLIFIMBITOL

Pasztá alapú hideg eljárásos vízszigetelő bitumenes bevonat

SRPS U.M3.240 szabvány

POLIFIMBITOL egykomponenses bitumenes vegyület, azbeszt nélkül, bitumen alapú, polimeres adalékkal, szerves oldószerrel és töltettel.

Alapvető tulajdonságok	Egység	Teljesítmény
Kötőanyag tartalom	%	min. 40
Töltőanyag tartalom	%	max. 30
Oldószer tartalom	%	max. 30
Lágyuláspont	°C	min. 80
Lobbanáspont	°C	min. 35
Hőállóság	°C	100
Hidegtűrés	°C	-20
Vízállóság	0,5 bar/8 h	vízálló

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

POLIFIMBITOL hideg eljárás szerint kerül felhasználásra az egyenes, ferde boltozatos tetők, pincék, alapok, medencék, fürdőszobák vízszigeteléséhez és a meglévő vízszigetelések javításához, stb. Az alapot először FIMIZOL-EXPRESS kellőssítővel szükséges előkészíteni. Az így előkészített alapra spaklival fel kell hordani a POLIFIMBITOL-t. Használat előtt kötelezően fel kell keverni egységes állapotig. A vízszigetelés lehet egyréteges vagy többreteges kivitelezésű, vázzal vagy anélkül. Váznak lehet használni a 145 g/m² üveghálót. A POLIFIMBITOL-al kivitelezett vízszigetelést meg kell védeni az UV sugárzástól, REFLEXFIM-el vagy egyéb nehéz védelemmel. Az átlagfogyasztás 2,5 kg/m².

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

POLIFIMBITOL-t 5 és 26kg -os csomagolásban szállítjuk. POLIFIMBITOL erősen gyúlékony anyag, tárolása és szállítása nap, hő - és mechanikai hatásoktól védve ajánlott.