

SCUDOTENE P – 3 mm
SCUDOTENE P – 3 mm MINERAL
- 20 °C

Jellemzők	Szabvány	U.M.	Teljesítmény		Tolerancia
			SCUDOTENE P	SCUDOTENE P MINERAL	
Szabványok	/	/	EN 13707	EN 13707	/
Hordozó típus	/	/	Poliészter fátyol	Poliészter fátyol	/
Összetevők			BPE - Elastomer bitumen / BPE ragasztó	BPE - Elastomer bitumen / BPE ragasztó	
Felső réteg	/	/	Fólia PE + szilikonozott szélek	Palaörlemény + szilikonozott szélek	/
Alsó réteg	/	/	Eltávolítható szilikonos fólia	Eltávolítható szilikonos fólia	/
Felhasználás típusa	/	/	Alátétlemez	Zárólemez	/
Telepítés módja	/	/	Öntapadó	Öntapadó	/
Látható hibák	EN 1850-1	-	Megfelelt	Megfelelt	/
Hosszúság	EN 1848-1	m	≥ (10 m -1%)	≥ (10 m -1%)	/
Szélesség	EN 1848-1	m	≥ (1 m -1%)	≥ (1 m -1%)	/
Egyenesség	EN 1848-1	-	Pass	Pass	/
Vastagság	EN 1849-1	mm	3	3 (a palán felül)	± 5 %
Vízállóság (B eljárás - 60 kPa)	EN 1928	-	Megfelelt	Megfelelt	/
External fire performance	EN 13501-5	-	F roof	F roof	/
Tűzveszélyességi osztály	EN 13501-1	-	EUROCLASS E	EUROCLASS E	/
Átlapolások nyíró-tapadó szilárdsága	EN 12317-1	N/50 mm	500 300	500 300	- 20%
Szakítási tulajdonságok -maximum szakítóerő hosszirányban -maximum szakítóerő keresztirányban - hosszirányú szakadási nyúlás - keresztirányú szakadási nyúlás	EN 12311-1	N/50 mm N/50 mm % %	600 400 40 40	600 400 40 40	- 20% - 20% - 15 abs - 15 abs
Útésellenállás	EN 12691	mm	800	800	/
Ellenállás statikus terhelés esetén	EN 12730	kg	10	10	/
Továbbbaszítási ellenállás (szegszárral) - hosszirányban - keresztirányban	EN 12310-1	N	150 150	150 150	-30% -30%
Méretstabilitás	EN 1107-1	%	≤ 0,3	≤ 0,3	/
Hideghajlíthatóság	EN 1109	°C	- 20	- 20	/
Hőállóság nagy hőmérsékleten	EN 1110	°C	90	90	/
Mesterséges öregítési módszer hosszú ideig tartó megemelt hőmérsékleten	EN 1296 + EN 1109	°C	- 15	- 15	+ 10°C
Örlemény tapadása	EN 12039	Veszteség %	/	< 30	
Páraáteresztési tulajdonságok	EN 1931	-	μ = 20.000	μ = 20.000	/

REV 01_18

TECHNONICOL ITALIA srl fenntartja a jogot, hogy a technikai adatlap adatait megváltoztassa előzetes bejelentés nélkül.

TECHNONICOL ITALIA s.r.l.

Via Galoppat, 134 – 33087
 Pasiano di Pordenone (PN), Italia
 P.IVA 01745250934 - REA PN - 101202
 Tel.: 0434-614611, Fax: 0434-628178
www.technicol.it, info@technicol.it